

Denpur™ UV Hardener

Alifatisk isocyanat hærder

PRODUKT BESKRIVELSE

Denpur™ Alifatisk isocyanat-hærder.

ANVENDELSESMÅDER

Hærder til Denpur™ UV produkter.

Underlag

Den overflade, der skal påføres, skal være ren og tør. Påføring skal ske inden for 24 timer efter installation af underlaget.

FORBRUG

Se specifikt Denpur™ datablad.

EMBALLAGE

Denpur™ UV Hardener leveres i 2 og 5 kg. enheder.

HOLDBARHED

Minimum 12 måneder opbevares i originale beholdere under tørre forhold ved en temperatur mellem 15-20°C. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Teknisk data for flydende materiale

Egenskaber	Metode	Værdier
NOC%		31.5-32.5
Massefylde		1.23 g/ml
Viskositet		60 cP
Tørstof		100%
Gardner farve		n.a.

DenCoat™ E-mail: info@dencoat.com · Website: www.dencoat.com

Denne information og alle videre tekniske råd er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Det understreges at ovenstående ikke er et udtryk for garanti eller ansvar. Vi forbeholder os retten til at ændre vore oplysninger jævnfør vore teknologiske fremskridt eller andre udviklinger. Kunden er ikke frigjort for pligten til at udføre omhyggelig inspektion og test af indkommende materialer. Produktspecifikationer nævnt i dette datablad, bør verificeres ved test, der bør udføres af en ekspert under ansvar af kunden. Kontakt venligst Dencoat for seneste version. Alle vore dokumenter, tilbud osv. er i henhold til vore generelle salgs og leveringsbetingelser og udlægningsvejledninger.